

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРОЗРАЧНЫЙ пастообразный клей, готовый к использованию, специально разработанный для коммерческих и контрактных тканевых обоев.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Обои темного цвета и рельефные обои
- Текстильные стеновые покрытия
- Все виды настенных покрытий, обычных и контрактных, на нетканой подложке
- Настенные покрытия из стекловолокна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Исключительная адгезионная прочность и стойкость
- + Не оставляет пятен даже на обоях темного цвета.
- + Высокий выход готового продукта
- + Очень низкий процент Л.О.С. (летучих органических соединений)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой штукатуркой, а в случае дефектов - обычной штукатуркой.

Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для укрепления и очистки поверхности.

Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER SP (специально для влажных стен с грибком и плесенью) в случае повышенной влажности или слишком влажной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт является готовым к употреблению, однако, при необходимости, разбавьте его чистой водой максимум на 5-10%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите клей в один слой кистью, валиком, шпателем или автоматом (клеящей машиной).

КИСТЬ - Равномерно нанесите клей на обратную сторону настенного покрытия. Сложите простыню обратно на себя и подождите 10-20 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Приступайте к нанесению листа.

ВАЛИК - Нанесите средство непосредственно на стену с помощью валика с коротким ворсом примерно на 10-15 м². Приступайте к нанесению настенного покрытия.

ШПАТЕЛЬ - Нанесите средство неразбавленным зубчатым шпателем № 1 непосредственно на поверхность стены. Затем приступайте к нанесению листов.

МАШИНА - Перед использованием машины разбавьте клей водой на 5-10%.

РАСХОД

Около 150-250 г/м², в зависимости от пористости основания

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем очистить настенные покрытия от излишков клея из швов влажной губкой. Возможные потеки клея должны быть немедленно удалены. Мы также рекомендуем перед нанесением ознакомиться с инструкциями по очистке производителя настенного покрытия. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR не подходит для использования на плохо подготовленных поверхностях или влажных стенах. Мы предлагаем, в случае влажной стены, подготовить поверхность с помощью ACM PRIMER SP.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
10004-C-EC-2-N	5	кг	Прямоугольное ведро	2
10005-C-EC-N	10	кг	Прямоугольное ведро	1
10006-C-EC-N	15	кг	Прямоугольное ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до +35 °C) в течение 18 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

База	Модифицированный крахмал
Внешний вид и цвет	Прозрачный
РН	6,5
Вязкость	50000-60000 cps
Содержание ЛОС	<0,005 мг / м ³
Содержание твердых частиц	около 35%
Таможенный код	3505 2010
Температура нанесения	+ 5 °C + 40 °C
Время ожидания	0-10 мин
Время открытия	20-30 мин
Время высыхания	48 часов
Невоспламеняющийся продукт	
Не допускать замерзания	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, описанная в данном Техническом паспорте, основана на нашем многолетнем опыте, но носит ориентировочный характер. Поэтому пользователь должен оценить, подходит ли продукт для его конкретного применения, и берет на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com