

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Готовый клей, специально разработанный для всех видов контрактных настенных покрытий, в том числе- для гостиниц и офисов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тяжелые и жесткие настенные покрытия, антивандальные покрытия
- Виниловые контрактных настенные покрытия с тканевой или нетканой подложкой
- Виниловые обои с шириной рулона от 100 см до 160 см
- Настенные покрытия из стекловолокна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Исключительная адгезионная прочность
- + Не оставляет пятен
- + Высокий выход продукта
- + Очень низкий процент Л.О.С. (летучие органические соединения)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой штукатуркой, а в случае дефектов - обычной штукатуркой.

Мы всегда рекомендуем использовать наш ПРАЙМЕР АС для укрепления и очистки.

Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку SP (специально для влажных стен с грибками и плесенью) в случае повышения влажности или слишком влажной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт является готовым к употреблению, однако, при необходимости, разбавьте его чистой водой максимум на 5-10%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите клей в один слой кистью, валиком, шпателем или автоматом (клеящей машиной).

КИСТЬ - Равномерно нанесите клей на обратную сторону настенного покрытия. Сложите полотнище обратно на себя и подождите 10-20 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Приступайте к нанесению листа.

ВАЛИК - Нанесите средство непосредственно на стену с помощью валика с коротким ворсом примерно на 10/15 м². Приступайте к нанесению настенного покрытия.

ШПАТЕЛЬ - Нанесите средство неразбавленным зубчатым шпателем № 1 непосредственно на поверхность стены. Затем приступайте к нанесению листов.

МАШИНА - Перед использованием машины разбавьте клей водой на 5/10%.

РАСХОД

Около 150-250 г/м², в зависимости от пористости основания.

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем очистить настенные покрытия от излишков клея и швов влажной губкой. Возможные утечки клея должны быть немедленно удалены. Мы также рекомендуем перед нанесением ознакомиться с инструкциями по очистке производителя настенного покрытия. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG не подходит для использования на плохо подготовленных поверхностях или влажных стенах. Мы предлагаем, в случае влажной стены, подготовить поверхность с помощью грунтовки ACM PRIMER SP.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
10004-C-SS-2-N	5	кг	Прямоугольное ведро	2
10005-C-SS-N	10	кг	Прямоугольное ведро	1
10006-C-SS-N	15	кг	Прямоугольное ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия предоставляется на продукт в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до + 35 °C) в течение 18 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

База	Модифицированный крахмал
Внешний вид и цвет	Белая паста
РН	6,5
Вязкость	55000-65000 cps
Содержание ЛОС	<0,005 мг / м3
Доля твердых частиц	около 45%
Таможенный код	3505 2010
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время ожидания	0-10 мин
Время открытия	20-30 мин
Время высыхания	48 часов
Невоспламеняющийся продукт	
Беречь от замерзания	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, описанная в данном Техническом паспорте, основана на нашем многолетнем опыте, но носит ориентировочный характер. Поэтому пользователь должен оценить, подходит ли продукт для его конкретного применения, и берет на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com