

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

## **VICEVERSA DIAMOND**

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ



Монтажный сверхсильный гибридный клей-герметик на основе модифицированного силанового полимера, созданный для скрепления конструктивных элементов вместе. **Обладает свойствами гидроупрочнения.** Сильный эффект присоски.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Листовой металл, желоба и фасады
- Деформационные швы между цементными материалами
- Полиуретановые и полистироловые элементы, даже на открытом воздухе
- Склеивание непоглощающих материалов, даже на открытом воздухе (металлы, стекло, пластмассы)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Не содержит растворителей
- + Низкая эластичность
- + Сильный начальный захват
- + Сильный эффект присоски
- + Низкая усадка
- + Низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений)

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания должны быть сухими, впитывающими влагу, твердыми, свободными от пыли, красок и масел. Любые зазоры должны быть заполнены нашим сверхлегким наполнителем GLASTER.

### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Однокомпонентный клей готов к использованию. Отрежьте насадку от картриджа и используйте соответствующий пистолет для герметизации.

### ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Наносите так, чтобы клей соприкасался с каждой требуемой поверхностью.

### РАСХОД

Приблизительно 15 погонных метров на картридж.

### ОЧИСТКА

Мы рекомендуем использовать растворитель.

### РУКОВОДСТВО

- Не подходит для использования при температуре ниже +3 °C
- Рекомендуемая рабочая температура от + 10°C до + 35°C

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

## **VICEVERSA DIAMOND**

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ



### УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
30128В (белый)	300	мл	Картридж	24
30128Т (трансп.)	300	мл	Картридж	24

### ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в оригинальной упаковке предоставляется при стандартных условиях хранения (от +5 °C до + 35 °C) в течение 12 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

База	Модифицированный силановый полимер
Внешний вид	Очень белый цвет или прозрачный
Процентное содержание твердых веществ	около 80%
Таможенный код	3909 5090
Рабочая температура	+ 10 ° C + 35 ° C
Время ожидания	Нет
Время открытия	около 30-40 минут
Общее время высыхания	48-72 часов

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить вдали от детей и подростков. Утилизируйте отходы в контейнерах, подходящих для строительных материалов.

### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.