

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 25/05/2023

## **VICEVERSA EASY PROTECT**

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Моно-компонентный протектор, разработанный для использования со всеми типами настенных покрытий. Его применение позволяет мыть настенное покрытие и обеспечивает превосходную устойчивость к царапинам. Он подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Флизелиновые обои
- Виниловые или флизелиновые обои с цифровой печатью
- Текстурированные виниловые настенные покрытия
- Стеклообои
- Бумажные обои

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Матовый
- + Придает покрытию приятный эстетический вид
- + Не влияет на цвет настенного покрытия
- + Не оставляет следов
- + Не желтеет
- + Не содержит растворителей

#### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

EASY PROTECT - это готовая к использованию монокомпонентная защитная пленка.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, твердыми, свободными от пыли, красок и масел. Любые зазоры должны быть заполнены нашим сверхлегким наполнителем GLASTER. Мы также рекомендуем использовать герметизирующую грунтовку для связывания и очистки стены. PRIMER AC идеально подходит для склеивания и очистки, в то время как PRIMER SP специально разработан для защиты стен от плесени и бактерий там, где окружающая среда может быть влажной. Для обеспечения полной дезинфекции и антибактериальной защиты мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER+ PLUS с ТИМОЛГЕЛЕМ.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

EASY PROTECT - это готовая к использованию монокомпонентная защитная пленка. Нанесите средство в один или два слоя непосредственно на настенное покрытие губчатым валиком. Подождите не менее 1 часа между нанесениями, пока поверхность полностью высохнет. Не используйте в местах, где он может соприкоснуться с водой в процессе нанесения.

#### ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура окружающей среды и поверхности: минимум +10°C - максимум +30°C. Относительная влажность воздуха: не более 75%. Также обеспечьте эффективную циркуляцию воздуха на объекте, чтобы избежать накопления влаги в окружающей среде, которая может вызвать проблемы с отверждением, особенно в тесных помещениях.

#### РАСХОД

Для стекловолокна и текстурированного винила: приблизительно 7-8 м<sup>2</sup>

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 25/05/2023

## VICEVERSA EASY PROTECT

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Для нетканых материалов, бумаги и винила: приблизительно 11-12 м2

### ОЧИСТКА

Сразу после использования очистите оборудование пресной водой или удалите загрязнения механическим способом.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на не впитывающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена. Излишки материала на поверхности необходимо немедленно стереть влажной тканью.

### УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
40148-1	1	кг	Пластиковая бутылка	12

### ХРАНЕНИЕ

Гарантия предоставляется на продукт в оригинальной упаковке при стандартных условиях хранения (от +5 °C до +35 °C) в течение 12 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Цвет	Белый (прозрачный при высыхании)
Внешний вид	Жидкость
РН	7,9
Вязкость	500-700 cps
Процентное содержание твердых веществ	около 30%
Рабочие температуры	от -10°C до +50°C
Минимальная температура установки	+5°C
Высыхание на ощупь	30 минут при 20 °C
Полное высыхание	48 часов

### ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)