

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

VK L12

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



Эпоксидно-полиуретановый клей из 2 частей (A+B), предназначенный для укладки всех типов деревянных полов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Деревянные полы даже в местах с интенсивной пешеходной нагрузкой
- Деревянные полы любого формата
- Ламинированные или массивные деревянные полы
- Предварительно отделанные или покрытые лаком деревянные полы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Не содержит растворителей
- + Очень низкая усадка
- + Сильная адгезия ко всем поверхностям

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания и поверхности должны быть сухими, пористыми, очищенными от пыли, краски и масла. Любые зазоры должны быть заделаны нашим эпоксидным клеем, состоящим из 2 частей, эпоксидной смолой. Перед укладкой напольного покрытия следует проверить влажность основания и деревянного настила. Он должен иметь максимальную влажность: цемент не более 3%; Гипс не более 0,5%. На неровных поверхностях рекомендуется использовать автоматически выравнивающуюся стяжку на цементной основе. Мы всегда рекомендуем использовать наш ГРУНТОВОЧНЫЙ герметик АС для уплотнения и очистки поверхности.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед началом монтажа мы рекомендуем оставить материалы на месте на один день до начала работ для акклиматизации до комнатной температуры. Наносите средство в соответствии с рекомендуемой производителем температурой установки.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Налейте часть В (отвердитель) в большое ведро для смешивания с частью А (основа смолы) и тщательно перемешайте их до получения однородного цвета. Мы рекомендуем использовать низкооборотный электрический миксер в течение 5 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесите смешанный (см. выше) клей с помощью рифленого шпателя. Нанесите с помощью шпателя № 2-3 непосредственно на укладываемый пол. Убедитесь, что клей покрывает каждую точку контакта.

РАСХОД

800-1000г/м²

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем проводить очистку с помощью нитро-растворителя.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

VK L12

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



СОВЕТ

- Не используйте при температуре ниже +10 °C
- Мы рекомендуем наносить при температуре от + 10 °C до + 35 °C
- Подготовьте непористые поверхности так, чтобы они стали пористыми

УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	шт в Коробке
20129-10-N	10	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в оригинальной упаковке предоставляется при стандартных условиях хранения (от +5 °C до + 35 °C) в течение 18 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Эпоксидно-полиуретановая
Внешний вид	Бежевая паста или цвета по запросу
Соотношение	9: 1 Часть А → 9 кг Часть В → 1 кг ИТОГО → 10 кг
Процентное содержание твердых веществ	около 60%
Таможенный код	3909 5090
Рабочая температура	+ 10 °C + 35 °C
Время ожидания	Нет
Время открытия	Около 60-90 минут
Время ходьбы после нанесения	10-12 часов
Время ожидания перед шлифованием	3 дня

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить вдали от детей и подростков. Утилизируйте отходы в контейнерах, подходящих для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.