

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

VK L30 ESO

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



Двухкомпонентный (А+В) полиуретановый клей, созданный для укладки всех типов деревянных полов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Деревянные полы даже в местах с интенсивной пешеходной нагрузкой
- Деревянные полы любого формата и свойства
- Ламинированные или массивные деревянные полы
- Предварительно обработанные или покрытые лаком деревянные полы
- Напольные покрытия из массива дерева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Не содержит растворителей
- + Не вызывает коррозии
- + Неопасный
- + Низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания и поверхности должны быть сухими, пористыми, очищенными от пыли, краски и масла. Любые зазоры должны быть заделаны нашим эпоксидным клеем, состоящим из 2 частей, эпоксидной смолой. Перед укладкой напольного покрытия следует проверить влажность основания и деревянного настила. Он должен иметь максимальную влажность: цемент не более 3%; Гипс не более 0,5%. На неровных поверхностях рекомендуется использовать автоматически выравнивающуюся стяжку на цементной основе. Мы всегда рекомендуем использовать наш ГРУНТОВОЧНЫЙ герметик АС для уплотнения и очистки.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед началом монтажа мы рекомендуем оставить материалы на месте на один день до начала работ для акклиматизации до комнатной температуры. Наносите средство в соответствии с рекомендуемой производителем температурой установки.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Налейте часть В (отвердитель) в большое ведро для смешивания с частью А (основа смолы) и тщательно перемешайте их до получения однородного цвета. Мы рекомендуем использовать низкооборотный электрический миксер в течение 5 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесите смешанный (см. Выше) клей с помощью рифленого шпателя. Нанесите с помощью шпателя № 2-3 непосредственно на укладываемый пол. Убедитесь, что клей покрывает каждую точку контакта.

РАСХОД

800-1000г/м²

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем проводить очистку с помощью нитро-растворителя

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

VK L30 ESO

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



СОВЕТ

- Не для применения на улице (используйте ADHESIVA 2 P/G)
- Не используйте при температуре ниже +3 °C
- Не используйте на влажных поверхностях или там, где повышается влажность, без обработки основания нашими специальными грунтовками PRIMER PU
- Подготовьте непористые поверхности так, чтобы они стали пористыми

УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	шт в Коробке
20172	5	кг	Ведро	1
20173	10	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в оригинальной упаковке предоставляется при стандартных условиях хранения (от +5 °C до +35 °C) в течение 18 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основы	Полиуретан
Внешний вид	Бежевая паста или цвета по запросу
Соотношение	9: 1 Часть А → 9 кг Часть В → 1 кг ИТОГО → 10 кг
Процентное содержание твердых веществ	Около 65%
Таможенный код	3909 5090
Рабочая температура	+ 10 ° C + 35 ° C
Время ожидания	Нет
Время открытия	Около 60-90 минут
Время ходьбы после нанесения	10-12 часов
Время ожидания перед шлифованием	3 дня

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить вдали от детей и подростков. Утилизируйте отходы в контейнерах, подходящих для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com