FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA WET SYSTEM

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS UTILISES DANS LA CONSTRUCTION ET SYSTÈMES

VICEVERSA WET SYSTEM est un système complet et sécurisé pour l'application de revêtements muraux décoratifs en fibre de verre et en vinyle, quel que soit le type de support, dans des environnements humides ou en contact direct avec l'eau, tels que les douches, les saunas, etc…

PRIMER+ PLUS

Apprêt spécial anti-moisissure, antibactérien et désinfectant pour les murs et les sols. Primer + plus contient notre gel désinfectant exclusif à base de thymol, THYMOLGEL. Le thymol, antibactérien et antiviral, est un phénol dérivé de la plante de thym.

Convient pour :

- Désinfecter les murs neufs et anciens
- Protéger et prévenir l'apparition de champignons et de moisissures
- Durcit et protège la surface des murs
- Il prépare à l'application de peintures, de papiers peints, de revêtements de sol en vinyle et de LVT.

SPÉCIFICATIONS

+ Prêt à l'emploi
+ À base de résines acryliques
+ Ne goutte pas à goutte
+ Condition physique en GEL
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)
+ Contient du thymol

PRÉPARATION DU PRODUIT

Primer+ plus est un produit prêt à l'emploi. Le produit peut également être dilué dans de l'eau dans un rapport de 1 :1 (1 litre d'apprêt+ plus et 1 litre d'eau).

APPLICATION DU PRODUIT

Procédez à l'application de Primer + plus sur les murs et les sols avec un rouleau ou une brosse. Le produit sèche en 3/4 heures à 20-23°C. Le temps varie en fonction des températures et des caractéristiques de l'environnement.

CONSOMMATION

Environ 100-200 gr/m^2, en fonction de la porosité du support.

NETTOYAGE

Nettoyez les outils avec de l'eau après utilisation

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas appliquer sur des substrats non absorbants (verre, céramique, stratifiés). Protéger du gel.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA WET SYSTEM

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS UTILISES DANS LA CONSTRUCTION ET SYSTÈMES

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉS	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30196-N	1	Litre	Petite bouteille	10
30193-N	2,5	Litres	Seau rectangulaire	6
30194-N	5	Litres	Seau rectangulaire	4
30195-N	10	Litres	Seau rectangulaire	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	**Acrylique à base d'eau**
Apparence physique et couleur	Gel bleu
PH	7.7
Viscosité	1000-1200 cps
Pourcentage de solides	35%
Code des douanes	3209 1000
Température d'application	+5°C +40°C
Temps de séchage	3/4 heures
Ininflammable	
Craintes du gel	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Jetez les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA SPECIAL 2.0

Adhésif à base de polymères polyuréthanes à base de H_2O, spécifique pour le collage des revêtements et sols PVC, LVT, revêtements en fibre de verre dans les zones humides (salle de bain, sauna etc..).

Convient pour

- Revêtements muraux sur fond non absorbant ou peu absorbant
- Revêtements muraux en vinyle et fibre de verre
- Sols en LVT et PVC
- Applications de revêtements muraux en fibre de verre dans les zones humides (bain, sauna , etc.)

SPÉCIFICATIONS

+ Sans solvant
+ Facile à appliquer
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants (dans ce cas également non absorbants), résistants, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être scellées avec notre GLASTER léger ou notre mastic au silicate.

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement mural, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Une fois que le produit SPECIAL 2.0 a été étalé sur le mur, appliquez le revêtement mural en suivant les indications de température fournies dans le tableau.

PRÉPARATION DU PRODUIT

SPECIAL 2.0 est un adhésif monocomposant prêt à l'emploi.

APPLICATION DU PRODUIT

Le produit est appliqué en une seule couche avec rouleau.

Appliquez le produit directement sur le fond avec un rouleau de laine à poil court sur environ 5/7 m^2. Procéder en conséquence à l'application d'un revêtement mural.

CONSOMMATION

La consommation change en fonction du type d'application. Env. 200-250 m^2

NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'équipement avec de l'eau immédiatement après la pose.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30042	2,5	Kg	Rectangular bucket with aluminium bags	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Polymères polyuréthanes
Physique	Blanc
Pourcentage de solides	Environ 50 %
Code des douanes	3909 5090
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Personne
Temps d'ouverture	Environ 20-30 minutes
Heure de réglage final	48/72 heures

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA PU COAT

Finition protectrice transparente mate spécialement développée pour protéger et imperméabiliser tous les types de revêtements muraux. Il rend les papiers peints lavables et avec une excellente résistance aux rayures et à l'usure. Il convient aussi bien aux maisons qu'aux magasins et peut être utilisé dans des environnements humides et / ou dans des environnements en contact direct avec l'eau (tels que douches, saunas, etc.).

Convient pour

- Revêtements muraux en papier
- Revêtements muraux, fibre de verre
- Revêtements muraux TNT
- Revêtements muraux en vinyle gaufré
- Revêtements muraux en vinyle ou TNT avec impression numérique

SPÉCIFICATIONS

+ Opaque
+ Finition esthétique agréable
+ N'altère pas la couleur du papier peint
+ Ne tache pas
+ Ne jaunit pas
+ Sans solvant

VICEVERSA PU COAT, en combinaison avec notre adhésif à base de polymères silane VICEVERSA SPECIAL MS (blanc ou transparent), est le « VICEVERSA WET SYSTEM » complet et sûr pour l'installation de papier peint décoratif en fibre de verre et en vinyle avec tout type de dos dans des environnements humides et / ou en contact direct avec l'eau (tels que les douches, saunas, etc.).

PRÉPARATION DU PRODUIT

VICEVERSA PU COAT est un protecteur à deux composants à préparer, en mélangeant soigneusement les deux composants jusqu'à homogénéisation complète, selon le rapport suivant : 1 Kg. Comp. A - 200 gr. Comp. B 5 kg. Comp. A - 1 kg. comp. B

PRÉPARATION DU FONDS

Avant d'appliquer tout type de revêtement mural, les surfaces doivent être traitées. Ceux-ci doivent être secs, durables, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être recouverts de notre mastic GLASTER extra léger. Nous recommandons également toujours d'utiliser un apprêt fixateur pour consolider et nettoyer le mur. Pour compléter le cycle de désinfection, nous recommandons l'utilisation de notre VICEVERSA PRIMER+ PLUS avec THYMOLGEL, anti-moisissure et agent désinfectant à base de Thymol.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS UTILISES DANS LA CONSTRUCTION ET SYSTÈMES

APPLICATION DU PRODUIT

Une fois mélangé VICEVERSA PU COAT A + B (comme indiqué dans le paragraphe précédent), appliquer le produit directement sur le revêtement mural avec un rouleau éponge à cellules fermées en simple ou double passage. Entre la première et la deuxième couche attendre au moins 4 h à 20-23 ° C et / ou séchage complet. Utilisez le produit dans les 90 minutes suivant le moment du mélange des deux composants

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'INSTALLATION

Environnement et température du milieu : min. +10°C - max. +30°C. Humidité relative : max. 75%. S'assurer qu'il y a un échange d'air efficace sur le site pour éviter une accumulation d'humidité dans l'environnement, ce qui pourrait entraîner des problèmes de durcissement dans des environnements particulièrement confinés.

CONSOMMATION

Pour la fibre de verre et/ou le vinyle gaufré : env. 120-150 g/m2

Pour les revêtements muraux en TNT, papier et vinyle : env. 90-100 g/m2.

NETTOYAGE

Nettoyez les outils avec de l'eau lorsque le produit est encore frais, ou retirez-les mécaniquement lorsque le produit est sec.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30203	1	KG	Petite bouteille	1
	200	g	Pot	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA WET SYSTEM

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS UTILISES DANS LA CONSTRUCTION ET SYSTÈMES

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Couleur	Com. A transparent à sec Com. B transparent
Base	Polyuréthane aliphatique bi composant
Finir	Mat (imperceptible au toucher)
Physique	Liquide (A et B)
Viscosité	500-700cps (A et B)
PH	7,5-8 (A et B)
Teneur en solides	Environ 36% (somme de A+B)
Température limite de fonctionnement	-10°C à +50°C
Température minimale d'application	+5°C
À partir de la poussière	30 min. a 20°C
Durcissement complet	24 heures sur 24

INSTRUCTION DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

VICEVERSA DIAMOND

Adhésif à base de polymères silane modifiés, spécifiques pour le collage d'éléments structurels dans la construction. Possède des propriétés hydro-durcisseurs.

Convient pour

- Collage structurel dans la construction
- Tôlerie en général, solins et gouttières
- Joints de dilatation entre éléments cimentaires
- Polyuréthane et polystyrène également à l'extérieur
- Collage entre éléments non absorbants même à l'extérieur (métal, verre, plastique)

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS UTILISES DANS LA CONSTRUCTION ET SYSTÈMES

- Fort effet d'aspiration

SPÉCIFICATIONS

+ Sans solvant
+ Faible module d'élasticité
+ Forte adhérence initiale
+ Faible retrait
+ Faible émission de COV

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Toutes les fissures doivent être fermées avec notre mastic ultraléger GLASTER.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Adhésif mono-composant prêt à l'emploi. Coupez le joint de la cartouche et utilisez un pistolet à cartouche.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit de manière que la colle baigne chaque point de la surface de contact.

CONSOMMATION

Environ 15 m linéaire par cartouche

NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'équipement avec un diluant cellulosique

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre + 10°C et + 35°C

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30129B (blanc)	300	Ml	Cartouche	24
30129T (Transparent)	300	Ml	Cartouche	24

STOCKAGE

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA WET SYSTEM

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS UTILISES DANS LA CONSTRUCTION ET SYSTÈMES

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Polymères silane modifiés
Physique	Couleur supplémentaire blanc / transparent
Pourcentage de solides	Environ 80 %
Code des douanes	3909 5090
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Personne
Temps d'ouverture	Environ 30-40 minutes
Heure de séchage final	48/72 heures

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com